

Zertifikat

Deutscher Kork-Verband e.V.
Rheinessenstraße 9a · D-55129 Mainz



KWG Kork-Import-Vertrieb Wolfgang Gärtner
GmbH
Frau Scheller
Postfach 1126
69246 Schönau

Prüfbericht	12666-5		
Probenbez.	CC 6035 Kork Bodenbelag massiv		
Probenart	Korkklebeparkett		
Prüfverfahren	Prüfkammer DIN V ENV 13419-1, DIN V ENV 717-1		
<i>Prüfergebnis</i>			
Substanz	Messwert	KORK-LOGO Richtwert	Vergleichswert
Formaldehyd in ppm	n.b.	0,05 ppm	max. 0,1 ppm ³⁾
Phenol	n.b.	0,04 mg/m ³	max. 0,19 mg/m ³ ⁴⁾
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) in mg/m³	Summe:	0,011	Summe
	Benzol:	n.b.	0,2 mg/m ³
	Toluol:	0,001	
	Ethylbenzol:	n.b.	
	Σ Xylole:	n.b.	
	Σ Trimethylbenzole:	n.b.	
	Σ Terpene:	n.b.	
	Furfural:	n.b.	
Σ Sonstige ¹⁾	0,01		
DBE ²⁾	n.b.	Je Einzelsubstanz 1,0 mg/m ³ Summe 2,0 mg/m ³	kein Bezug

n.b. = nicht bestimmbar, unterhalb der Bestimmungsgrenze: Formaldehyd : 0,01 ppm; Phenol, VOC je Einzelsubstanz: 0,001 mg/m³

Σ = Summe der Substanzen

¹⁾ z.B. Alkohole, Glycole, Ester etc.

²⁾ DBE = Dicarbonsäureester

³⁾ rechtsverbindlicher Grenzwert für Holzwerkstoffe

⁴⁾ niedrigste interessierende Konzentration (NIK) im Innenraum nach AgBB-Schema (kein Grenzwert)

Bewertung der Prüfergebnisse



Frank Kuebart

Dr. Frank Kuebart
Projektleitung

Das zertifizierte Produkt erfüllt die Anforderungen des Kork-Logos im gesamten dokumentierten Prüfumfang.

Köln / Mainz, den 12.01.2005



Helmut Dieth

Helmut Dieth
Geschäftsführung